



ТЕКСТИЛНИ МАСТИЛА С РЕСПЕКТ КЪМ ОКОЛНАТА СРЕДА

GS-BINDER

Водно базирана биндер за златен и сребърен пигмент.

- Без фталати , пвц , формалдехиди , тежки метали и APEO
- Изключително меко на допир и стабилно при печат
- Блестящи , брилянтни изпъкващи цветове за директен печат
- Отлично при печат мокро/мокро
- Бързо съхнещо (флаш сушилня)
- Предназначено за многократно пране



ПОДГОТОВКА: Печатната паста е готова за употреба. Предназначена е за печат на металически ефекти със добавка на метални пасти и Пудри. Продукат дава отлична транспарантност на неталическия ефект и брилянтни чисти цветове. Изключително стабилен , не окислява пигмента и може да се позова при продължителен печат. Препоръчва се да се добави **RETARDER GEL** или **LUBRIAC-ZN**, през горещите сезони на годината за подобряване стабилността при печат. Произвежда се като база за оцветяване .

ПРИЛОЖЕНИЕ: За печат на памук и вискоза , бял и цветен. За максимална покривност препоръчваме да се работи безконтактно за да се получи по дебел слой мастило

ПЕЧАТ: Сита от 32 до 42 отвора

ЗА МИЕНЕ: да се използва **DETERGENTE - BS** и вода.

ОЦВЕТЯВАНЕ: за пигментиране на мастилата , може да се ползват пигментите от серия **MINERAPRINT** 100-150 g/kg за сребърния пигмент или 70-100 g/kg. За златния пигмент.

ПОДОБРИТЕЛИ: За подобряване на печатаемостта и мекотата , препоръчваме добавянето на 50 гр/kg **FINISH-S**. При необходимост от по-нисък вискозитет , може да се добави до 100гр./kg вода. При невъзможност от термично фиксиране , препоръчваме добавката на 30гр/kg. **CROSSLINKER- M**. В този случай , резистентността на пране се достига за около 48 часа при стайна температура. За съгъстяване да се използва до 5 гр/kg. **CLEAR SP-4** , разбърквайки постоянно.

ПОЛИМЕРИЗАЦИЯ: за постигане резистентност на пране , е необходимо фиксиране при температура от 130 до 150 °C , за 5 до 3 минути.

РЕЗИСТ. НА ПРАНЕ: Резистентност при 60°C се постига дори при минимална полимеризация

ОПАКОВКА: налично е в 2 , 5 и 30 кг. Контейнери



Сивар ООД , София , ул. Илиянско шосе №1 , тел (02) 936 0824 , факс (02) 9360780 ,

Email: info@sivarbg.com , www.sivarbg.com

Горепосочената информация и технически съвети се считат за валидни при правилна употреба. Всякакви трансформации на продуктите извън описанието и приложението им са за сметка на ползвателя.