



UNICAT

Код: 2015XX

Дву-компонентно, силно покривно епоксидно мастило с отлична адхезия към широка гама неабсорбиращи повърхности. Отлична резистентност към механично търкане и химически агенти в това число и разтворители. Използва се за печат на стъкло, метал, ламинати и др.



ХАРАКТЕРИСТИКА

1. Отлична резистентност към разтворители, топлина, термични шокове и огъване
2. Безоловни пигменти

СУБСТРАТИ

Алуминий, метал, пластмасови ламинати, стъкло (огледала), печатни платки, третиран полиетилен и полипропилен

СПЕЦИФИКАЦИЯ

1. **КАТАЛИЗИРАНЕ и ПЕЧАТ:** Преди употреба, мастилото трябва да се катализира със: катализатор -25%

При работа с трихроматните цветове, добавете катализатор в съотношение 50%.

ВНИМАНИЕ: катализираното мастило има живот със стандартният и специален катализатор -до 6 часа.

2. **СУШЕНЕ:** Сушене: Мастилото изсъхва бързо чрез изпарение на разредителя. Свободно за пипане при стайна температура след около 60 мин. В сушилни с топъл въздух времето за сушене е следното:

=>15 мин. при 60°C => 5 мин. при 120°C => 3 мин. при 150°C

3. **ПОКРИВНОСТ:** 25-30 кв.метра със сито 100T. Резистентността към разтворители, както и пълното полимеризиране се получава при печене на 150°C за около 20-30 мин

50-60 кв.метра в зависимост от използваният цвят със сито 120T./см.

ПОМОЩНИ ПРОДУКТИ

- Бърз разредител: DILUENTE 201
- Нормален разредител: DILUENTE 202
- Бавен разредител: DILUENTE 103
- Забавител: RITARDANTE 204 макс. 5%
- Солвент за миене: SOLVENTE-B



Сивар ООД, тел (02) 936 0824, факс (02) 9360780,

Email: info@sivarbg.com, www.sivarbg.com

Горепосочената информация се смята за валидна при правилна употреба. Всякакви трансформации на продуктите и приложението им са за сметка на ползвателя.