



APLICACIÓN Y SUMINISTROS TEXTILES, S.A.

Авеню „Ками Реал“ № 13-15
08184 ПАЛАУ-СОЛИТА-ДЕ-ПЛЕГАМАНС
БАРСЕЛОНА (ИСПАНИЯ)
Телефон: 34 93 864 71 11 – Факс: 34 93 864 51 04
Имейл: chemicals@asutex.es
Интернет страница: www.asutex.es

ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ

Обновено: 24.07.15 г.

Страница: 1 от 2

ASUBLANC E – NS XL

Покривно, бяло "готово за употреба" (водно базирано), "МНОГО ЕЛАСТИЧНО" за печат върху облекла с чудесна устойчивост на сушене върху ситата.

Без ПВЦ, фталати и формалдехиди

ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

- Памук и неговите смеси, полиамид, ликра.
- Препоръчват се предварителни тестове върху полиестер и полиестер/памук, поради възможната сублимация на дисперсното багрило.
- Оцветява се с пигменти от сериите ASUPRINT (до 100 г/кг).
- Дава възможност за печатване с конвенционални системи за ситопечат и с машини (каруселен тип) с междинно инфрачервено сушене, без блокиране на ситата.
- Дава възможност за отпечатване с поддържане на влажността на пастата за 12 до 20 часа.
- Може да се използва от със сита с 34 до 120 отвора/см².
- Отлична еластичност.
- Добра издръжливост на пране.
- Сходна мекота при допир, както при конвенционалния пластизол.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Външен вид:	Вискозна паста
Цвят:	Бял
pH:	9,5 ± 0,5

ПРИЛОЖЕНИЕ

За премахване на "остатъчен лепкав" ефект се препоръчва добавяне на 50 г/кг ASUMIN E-DMS ECO или 30 г/кг ASUMIN E-100/P

X г/кг	ASUBLANC E-NS XL
--------	-------------------------

0 – 50 г/кг	Пигмент
-------------	---------

0 – 50 г/кг	ASUMIN E-DMS ECO
-------------	------------------

ПЕЧАТ, СУШЕНЕ и ФИКСИРАНЕ

3 мин. при 150 – 160°C

Измийте ситата с вода

За по-бързо почистване добавете PRODER E - 695 NUEVO и остатъците от паста, смоли, влакна и т.н. ще бъдат незабавно отстранени

Авеню „Ками Реал“ № 13-15
08184 ПАЛАУ-СОЛИТА-ДЕ-ПЛЕГАМАНС
БАРСЕЛОНА (ИСПАНИЯ)
Телефон: 34 93 864 71 11 – Факс: 34 93 864 51 04
Имейл: chemicals@asutex.es
Интернет страница: www.asutex.es

ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ**Обновено: 24.07.15 г.****Страница: 2 от 2****ЗА УСПЕШНО ПРИЛОЖЕНИЕ**

- Ситото трябва да е за водно базирани пасти, с омрежена фотоемулсия (не е възможно да се използват пластизолни форми).
- Ракул V-образен, полу-мек.
- Преди печат добавете 2 - 3 г/кг вода към пастата и разбъркайте за поддържане на постоянна влажност.
- За отпечатване наситени цветове на тъмен фон е възможно да се процедира по два различни начина:
 1. Смесете 75% ASULAK E-NS NEW с 25% **ASUBLANC E-NS XL**
 2. Първо, отпечатайте с ASUPRINT E-NS NEW при пълно покриване, изсушете с инфрачервени сушилня и отпечатайте със съответния цвят или бяло.
- За да получите светли цветове (пастелни) на тъмни основи, използвайте **ASUBLANC E-NS XL**
- За жълти или пастелни цветове, използвайте **ASUBLANC E-NS XL**
- За дизайни с голямо запълване е препоръчително да се направят двоен печат с междинно ИЧ сушене.
- За отчетливи контури е възможно да се отпечата мокро върху мокро.
- Препоръчително е от време на време да се добавя прясна паста, за да се запази постоянна влажност.
- При спиране на отпечатването се препоръчва да се остави ситото без паста. За ново отпечатване ситото да се напръсква с вода или с нова паста.
- За да се получи много добро покритие с **ASUBLANC E-NS XL**, по-добре е да използвате сито с 43 отвора и да отпечатате на два пъти (за червени).