

Ав. „Ками Реал“ № 13-15  
08184 ПАЛАУ-СОЛИТА-ДЕ-ПЛЕГАМАНС  
БАРСЕЛОНА (ИСПАНИЯ)  
Телефон: 34 93 864 71 11 – Факс: 34 93 864 51 04  
Имейл: [chemicals@asutex.es](mailto:chemicals@asutex.es)  
Интернет страница: [www.asutex.es](http://www.asutex.es)

**ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ****Обновено: 05.07.11 г.****Страница: 1 от 2****ASULAK E – NS NEW**

Оцветим, покривен лак, "готов за употреба" (водно базиран) за печат върху трикотажа, **с голяма устойчивост при сушене върху сита.**

Без ПВЦ, фталати и формалдехиди

**ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ**

- Памук и неговите смеси, полиамид, ликра
- Оцветява се с пигменти от сериите ASUPRINT (до 100 г/кг)
- Дава възможност за отпечатване с конвенционални системи за ситопечат и с машини (каруселен тип) с междинно инфрачервено сушене, без блокиране на ситата
- Дава възможност за печат с поддържане на влажността на пастата за 12 до 20 часа.
- Може да се използва от със сита с 34 до 120 отвора/см<sup>2</sup>
- Отлична еластичност.
- Добра издръжливост на пране.
- Сходна работа както при конвенционалния пластизол

**ХАРАКТЕРИСТИКИ**

|             |                      |
|-------------|----------------------|
| Външен вид: | Вискозна паста       |
| Цвят:       | трансперантно кафяво |
| pH:         | 9,5 ± 0,5            |

**ПРИЛОЖЕНИЕ****ПЕЧАТ, СУШЕНЕ и ФИКСИРАНЕ**

3 мин. при 150 – 160°C

**ASULAK E – NS NEW** може да се прилага самостоятелно. За да се увеличи покривната способност, без да се губи способността за оцветяване, се препоръчва използването на:

|          |                            |
|----------|----------------------------|
| 75 - 90% | <b>ASULAK E – NS NEW</b>   |
| 25 - 10% | <b>ASUBLANC E – NS NEW</b> |

Ав. „Ками Реал“ № 13-15  
08184 ПАЛАУ-СОЛИТА-ДЕ-ПЛЕГАМАНС  
БАРСЕЛОНА (ИСПАНИЯ)  
Телефон: 34 93 864 71 11 – Факс: 34 93 864 51 04  
Имейл: [chemicals@asutex.es](mailto:chemicals@asutex.es)  
Интернет страница: [www.asutex.es](http://www.asutex.es)

**ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ****Обновено: 05.07.11 г.****Страница: 2 от 2****ЗА УСПЕШНО ПРИЛОЖЕНИЕ**

- Ситото трябва да е за водно базирани пасти, с омрежена фотоемулсия (не е възможно да се използват пластизолни форми).
- Ракул V-образен, полу-мек.
- Преди печат добавете 2 - 3 г/кг вода към пастите и разбърквайте за поддържане на постоянна влажност на пастата.
- За отпечатване на наситени цветове на тъмен фон е възможно да се подходи по два различни начина:
  1. Смесете 75% **ASULAK E-NS NEW** с 25% **ASUBLANC E-NS NEW**
  2. Първо, отпечатайте с **ASUPRINT E-NS NEW** при пълно покриване, изсушете с инфрачервени сушилня и отпечатайте със съответния цвят или бяло.
- За да получите светли цветове (пастелни) на тъмни основи, използвайте **ASUBLANC E-NS NEW**
- За жълти или пастелни цветове, използвайте **ASUBLANC E-NS NEW**
- За дизайни с голямо запълване е препоръчително да се направят двоен печат с междинно ИЧ сушене.
- За отчетливи контури е възможно да се отпечата мокро върху мокро.
- Препоръчително е от време на време да се добавя прясна паста, за да се запази постоянна влажност.
- При спиране на отпечатването се препоръчва да се остави ситото без паста. За ново отпечатване ситото да се напръсква с вода или с нова паста.
- За да се получи много добро покритие с **ASUBLANC E-NS XL**, по-добре е да използвате сито с 43 отвора и да отпечатате на два пъти (за червени).